



isokéram ISO-K-FIX

FISSATIVO CONSOLIDANTE A BASE D'ACQUA AD ALTA PENETRAZIONE

Isok-Fix è un fissativo acrilico a base d'acqua per il consolidamento, l'impregnazione e la sigillatura di supporti assorbenti, polverosi, gessosi o di origine marina.

Ottimo primer consigliato per la preparazione dei sottostrati nei sistemi Isokéram e Isokortex.

Per uso interno ed esterno, può essere applicato a pennello, a rullo o con sistema airless.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Finitura:** Lucida liscia 58°: 1,5%.
- **Colore:** Traslucido incolore.
- **Viscosità** Brookfield a 20°C: cP <50 secondo il test ISO 2431.
- **Densità:** 0,9 g/cm³, secondo DIN 51757.
- **Volume in solidi:** 5% ± 2%.
- **Asciugatura a 23°C:** Verniciabile dopo 4 ore.
- **Pronto all'uso**

PROPRIETÀ

- **Resistente alla trazione**
- **Permeabile all'acqua liquida**
- **Permeabile al vapore acqueo**
- **Permeabile alla CO₂**
- **Resistente ai filtri solari UV**
- **Efficace come anticarbonatazione**
- **Multiaciderente**
- **Autopulente**

IMBALLAGGIO E RESE

Isok-Fix è disponibile in contenitori da 15L e 4L. La resa è variabile in funzione della capacità di assorbimento del sottofondo che comunque si ipotizza stabile e coeso, senza crepe e spolvero.

Resa: 0,1-0,08 L/m² ovvero 10-12 m²/L.

APPLICAZIONI

Primer di sottofondo per superfici di facciate, tetti, terrazze e supporti comuni quali calcestruzzo, malta, mattoni, pietra, intonaco, calce, fibrocemento, argilla cotta, metallo, ecc.

Impermeabilizzazione di superfici esterne che richiedono un elevato livello di permeabilità. Grazie alla sua struttura microporosa, è completamente impermeabile e consente anche un elevato livello di diffusione del vapore acqueo e della CO₂. Ottima adesione su supporti con poca o nessuna porosità come pietra artificiale, balaustre, lamiera zincata, ferro, ecc

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Su supporti nuovi o supporti verniciati in buone condizioni, le superfici devono essere pulite o sabbiate per rimuovere polvere, inquinamento o altre anomalie prima di applicare il fissativo Isok-Fix.

In presenza di patologie come crepe o scheggiature, queste verranno ricoperte con uno stucco in fibre per esterni, preferibilmente multiadesivo, come **Isokortex Exterior Bold**.

Nei supporti difettosi o molto deteriorati, il supporto dovrà essere sabbiato con acqua a pressione (150 bar), una volta asciutto il supporto verrà riparato con malte strutturali tipo **R4** o **R2** nel caso di riparazioni spese o con uno stucco multiadesivo per esterni come **Isokortex Exterior Bold**.

Applicare Isok-Fix dopo aver pulito il supporto.

AVVERTENZE SU STOCCAGGIO E SICUREZZA

Isok-Fix non deve essere conservata per più di un anno, evitando l'esposizione diretta alla luce solare, al gelo, all'umidità, ecc.

I contenitori vuoti devono essere depositati in centri di raccolta rifiuti autorizzati o in aree designate e lo smaltimento effettuato secondo Regolamento Europeo. Non scaricare il prodotto nella rete fognaria, in acque aperte o sul terreno. Tenere lontano da alimenti, bevande, foraggi e mangimi. Tenere lontano dalla portata di bambini. Le superfici da non trattare devono essere protette con schermature adeguate. Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. Non inalare il prodotto nebulizzato durante la lavorazione a spruzzo. Con una nuova edizione della presente scheda tecnica per migliorie del prodotto, la presente scheda viene annullata. Le informazioni sul prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze e tecnologie. Fattori ambientali, strumenti di lavoro, apparecchiature per l'applicazione e le tecniche d'applicazione non sono di nostra competenza e pertanto si declina ogni responsabilità.

Leggere sempre la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta o sul sito www.tecnovagroup.com