



isokéram PURE

PITTURA TERMOCERAMICA
ANTIMUFFA PER PARETI INTERNE



1504-2:2005



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Isokéram Pure è una pittura termica antimuffa, riflettente ed elastica, prodotta a base di microsfele ceramiche cave, biossido di titanio ed emulsioni acriliche elastiche e fotoreticolabili. La cui applicazione conferisce al supporto proprietà termo-igro regolanti, termoriflettenti, con conseguente efficientamento energetico e mitigazione dei ponti termici, oltre a una significativa attenuazione dei rumori da impatto, eco e riverbero. È un prodotto elastico, anticrepa, evita la formazione del cosiddetto "effetto ragnatela" in superficie, è additivata di anti muffa, altamente traspirante. Specifica per pareti verticali e per uso interno. **Può essere applicata a pennello, a rullo o airless.**

Dopo la posa della pittura, la superficie sarà continua, senza giunzioni, impermeabile e traspirante, garantendo risparmio energetico sia in regime estivo che invernale. Oltre ad essere termoriflettente, le microsfele di ceramica diffondono il calore nella pittura stessa, rendendo omogeneo il calore tra la parte superiore e inferiore della parete, mantenendola asciutta con e minore possibilità di formazione di muffe, garantendo meno trasmissione di calore all'interno del muro.

In regime invernale conserva il calore dell'impianto di riscaldamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Finitura:** colore bianco o colorabile, secondo cartella Tecnova Group (NCS), finitura liscia opaca.
- **Densità:** 0,866 kg/L
- **Volume in solidi:** 72 ± 2%.
- **Resistenza alla temperatura:** da -40°C a 300°C.
- **Spessore consigliato:** 0.400 mm.
- **Calore specifico:** 97°C.
- **Riflessione solare:** 85,5% ± 0,2.
- **Emissività:** 0,76 ± 0,3.
- **Indice di Riflettanza Solare (SRI) secondo ASTM E1980-11:** Media del test SRI 105,26 ± 0,3.
- **Gradi di fusione:** 840°C.
- **Reazione al fuoco secondo EN ISO 11925-2:2011 / EN 13823:2012:** B-S1, d0 (materiale combustibile, non infiammabile).
- **Invecchiamento accelerato secondo EN 11507:2007:** Tipo 1, modifica molto lieve, appena percettibile.

- **Aderenza alla trazione diretta secondo EN 1504-2:2000:** Media 1,87 N/mm².
- **Permeabilità all'acqua liquida secondo EN 1062-3:2008:** 0,0235 kg/m².h^{0,5}
- **Trasmissione del vapore acqueo secondo EN ISO 7783:2012:** 16,65 V (g/m²x giorno) e 1,24 Sd(m).
- **Permeabilità all'anidride carbonica secondo EN 1062-6:2003 (Anticarbonatazione):** o Sd(m) = 120 ± 15.

CARATTERISTICHE DI ECO-COMPATIBILITÀ

- **Ecologico:** Contenuto di VOC molto basso.
- **Sistema anticondensa:** prodotto che riduce sensibilmente i ponti termici, aumentando la temperatura del substrato e prevenendo così la formazione di condensa.
- **Impermeabile:** prodotto 100% impermeabile.

- **Fotocatalitico:** accelera la fotocatalisi e produce ioni negativi, producendo benefici per la salute.
- **Acustico:** smorza il rumore da impatto prodotto dall'acqua piovana grazie alla sua elasticità.

IMBALLAGGIO E RESE

Isokéram Pure è disponibile in contenitori da 15L e 4L, con rese massime di 37,5 m² per i fusti da 15L e 10 m² per quelli da 4L. La resa è variabile in funzione della capacità di assorbimento del sottofondo che comunque si ipotizza stabile e coeso, senza crepe e spolvero.

Resa: 0,4 L/m² ovvero 2,5m²/L

APPLICAZIONI

Isokéram Pure è applicabile su qualunque fondo minerale, come pitture preesistenti intatte, intonaci di qualunque tipo, calcestruzzo. Prima dell'applicazione verificare la consistenza e la pulizia del fondo, in caso di presenza di sporco, muschi



PURE

PITTURA TERMOCERAMICA
ANTIMUFFA PER PARETI INTERNE



o muffa, fare prima un lavaggio con acqua e aspettare che si asciughi; non applicare in presenza di acqua sulle pareti o se prevista pioggia.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Rispettare in ogni caso le seguenti condizioni:

Su fondo vecchio non coeso o sporco:

in presenza di polveri, oli, grassi, alghe e muffe, efflorescenze saline, lavare o sverniciare, mediante spazzolatura meccanica, carteggiatura e anche con idropulitrice;

Su superfici non complanari, fessurate o intonaci grezzi:

ripristinare la coesione con stuccatura preferibilmente multiadesivo, tipo Isokortex Interior Bold o Natural Bold e la complanarità con eventuale rasatura, rasare gli intonaci nuovi e attendere la completa asciugatura di entrambi; Nei supporti cementizi difettosi o molto deteriorati, il supporto dovrà essere sabbiato con acqua a pressione (150 bar), una volta asciutto il substrato verrà riparato con malte strutturali tipo R4 o R2 o con uno stucco termico multiadesivo tipo Isokortex Exterior Bold o Natural Bold.

Su fondo assorbente:

applicare fissativo Isok-Fix e attendere l'assorbimento e l'asciugatura; Una volta pulito il supporto, verrà applicato Isokéram Pure fino al raggiungimento dello spessore necessario. Applicazione minima di 2-3 mani di prodotto. Il numero di mani dipende dalla capacità di assorbimento del fondo. Per ottimizzare l'efficienza energetica del prodotto, sono

necessari spessori maggiori a secondo del clima.

- **Temperatura di applicazione:**

tra 1 °C e 50 °C.

- **Diluizione e preparazione:**

diluire al 10% con acqua e miscelare meccanicamente per 2-3 minuti.

- **Conservazione della miscela:**

una volta aggiunta l'acqua, 7 giorni.

- **Asciugatura al tatto:**

circa 180 minuti per temperature comprese tra 18-20 °C (a seconda dello spessore dello strato).

- **Essiccazione totale:** Da 72 a 96 ore per supporti assorbenti.

Metodi di applicazione:

- **Con airless:** utilizzare passaggio ugello 416-417, rimuovere i filtri di pistola, polmone e macchina e applicare con pressione tra 104 e 120 bar, in modo da non rompere la microsfera (regolare la pressione fino a quando non si creano segni di applicazione)

- **Manuale:** pennello o rullo a pelo corto. L'operatore/acquirente ha in ogni caso l'obbligo di controllare in pratica l'applicabilità del materiale prima dell'uso anche facendo una prova su piccola superficie.

GARANZIE

Isokéram Pure è garantito per un periodo massimo di 10 anni, a seconda del supporto e della posizione geografica.

La garanzia di Isokéram Pure copre il prodotto stesso, pertanto la posa deve essere garantita dall'applicatore.

Per richiedere la garanzia del prodotto sarà necessario produrre una relazione di

corretta posa in opera a firma dell'applicatore e della D.L. o del proprietario.

AVVERTENZE SU STOCCAGGIO E SICUREZZA

La pittura termica Isokéram Pure non deve essere conservata per più di un anno, evitando l'esposizione diretta alla luce solare, al gelo, all'umidità, ecc.

I contenitori vuoti devono essere depositati in centri di raccolta rifiuti autorizzati o in aree designate e lo smaltimento effettuato secondo Regolamento Europeo.

Non scaricare il prodotto nella rete fognaria, in acque aperte o sul terreno. Tenere lontano da alimenti, bevande, foraggi e mangimi. Tenere lontano dalla portata di bambini. Le superfici da non trattare devono essere protette con schermature adeguate. Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. Non inalare il prodotto nebulizzato durante la lavorazione a spruzzo. Con una nuova edizione della presente scheda tecnica per migliorie del prodotto, la presente scheda viene annullata. Le informazioni sul prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze e tecnologie. Fattori ambientali, strumenti di lavoro, apparecchiature per l'applicazione e le tecniche d'applicazione non sono di nostra competenza e pertanto si declina ogni responsabilità.

Leggere sempre la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta o sul sito www.tecnovagroup.com

Tecnova Group S.r.l.
Via Al Idrisi, 21 - 95041 - Caltagirone (CT) - Italia
Tel +39 0933 31224 - Telefax +39 0933 25621
www.tecnovagroup.com